

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication : **2 688 511**
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national : **92 03266**

(51) Int Cl⁸ : C 08 L 23/06, 31/04, 33/08, C 08 J 5/18

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**A1**

(12)

(22) Date de dépôt : 13.03.92.

(30) Priorité :

(43) Date de la mise à disposition du public de la
demande : 17.09.93 Bulletin 93/37.(56) Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : *Se reporter à la fin du présent fascicule.*(60) Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

(71) Demandeur(s) : BENATRE Gérard — FR.

(72) Inventeur(s) : BENATRE Gérard.

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire :

(54) Mélange de résine à base de polyoléfine et de copolymère d'éthyl vinyl acétate et ou d'éthylène-ester acrylique, susceptible d'être extrudé en film et soudé par des courants à haute fréquence.

(57) Le mélange comporte un mélange de polyoléfine avec un mélange en poids de 10 à 30% de radicaux de Vinyl Acétate et ou d'Ester Acrylique. Ce mélange permet d'améliorer sensiblement les performances des films ainsi obtenus par rapport aux films contenant uniquement des radicaux de Vinyl Acétate au point de vue de leur transformabilité, de leur étanchéité à l'air, et de leur mémoire.

FR 2 688 511 - A1

2688511

1

L'invention concerne un matériau thermo-plastique pouvant être extrudé sous forme de film mince et susceptible de se souder par la technique de soudure par les courants à haute fréquence. Notamment elle constitue un perfectionnement de la demande de brevet français n° 89-16317 et de la demande de certificat d'addition n°90-01384 dénommés ci-après "les brevets".

Les brevets, dont l'invention décrit un perfectionnement, revendiquent la réalisation de films à partir d'un matériau composé principalement de résine de polyéthylène et d'éthyl-vinyl-acétate dénommé ci-après "E.V.A.". Ce matériau contient en outre, en proportions convenables, des charges, afin d'en modifier les propriétés physiques, pour qu'il puisse remplacer les films en polychlorure de vinyl dénommé ci-après "P.V.C." dans un certain nombre d'applications dans lesquelles le P.V.C., qui est employé notamment pour ses propriétés de soudabilité par les courants haute fréquence, est devenu indésirable. Cependant on constate que l'emploi du radical Vinyl-acétate dénommé ci-après "V.A.", comme agent permettant la soudure par les courants à haute fréquence, introduit certains inconvénients que les charges rapportées habituellement ne peuvent pas masquer. On constate notamment, qu'au cours de la soudure, il se dégage une odeur d'acide acétique qui gêne les personnes qui conduisent les machines et peut remettre en cause l'emploi de ce produit. D'autre part, le marché du film P.V.C. couvre une bonne partie des objets gonflés de forme plus ou moins complexes; cela concerne les bouées gonflables pour les enfants, les canots gonflables et tous les produits qui en sont dérivés. On constate que les objets gonflables réalisés à base de films contenant de l'E.V.A. présentent deux inconvénients majeurs qui se cumulent; d'une part, on constate que la pression de l'air dans l'objet gonflé chute rapidement et que, d'autre part, le film se déforme par fluage ce qui contribue à la chute de pression de l'air. L'objet de l'invention consiste à apporter des solutions à ces problèmes sans changer le processus de transformation qui est actuellement utilisé, en faisant évoluer les matières utilisées.

L'invention consiste en l'addition de copolymères d'Ethylène

2688511

2

Esters Acryliques aux résines contenant de l'E.V.A.; l'opération se fait par simple mélange de résines trouvées dans le commerce et conçues pour la réalisation de films et qui sont déjà des mélanges de sels organiques avec une ou plusieurs autres résines polyoléfinés telles que le polyéthylène et ou le polypropylène. Le composé à base d'E.V.A. utilisé peut contenir par exemple de l'ordre de 18% à 30% en poids de V.A. pur, tandis que le copolymère d'Ester Acrylique peut contenir de l'ordre, par exemple, de 30% en poids de radicaux Ester Acrylique. On réalise des mélanges en proportions variables d'E.V.A. et, ou, de copolymères d'Ester Acrylique et par exemple de polyéthylène, qui peuvent être extrudés sous forme de film directement ou après addition de charges destinées par exemple à rigidifier ou à augmenter la tenue à la température ou à le colorer; les essais ont montré qu'avec un mélange de copolymères de résines de polyéthylène, du type de celles décrites dans les brevets, contenant une proportion de 10 à 30% en poids de radicaux de V.A. et ou d'Ester Acrylique par rapport au poids total, il est possible d'obtenir un film qui se soude bien, sur lui même, par courant à haute fréquence; la variation du pourcentage en poids d'Ester Acrylique par rapport au poids de l'ensemble V.A. et Ester Acrylique, peut varier dans une très large fourchette pouvant aller de 10% à 100% d'Ester Acrylique; en pratique l'apport d'Ester Acrylique commence réellement à se faire sentir au-dessus de 20% dans le mélange Ester Acrylique et V.A.; on peut être tenté de remplacer le V.A. par de l'Ester Acrylique, mais aujourd'hui les prix des copolymères d'Ester Acryliques sont beaucoup plus élevés que ceux de mélange contenant du V.A., et en conséquence il est plus économique de choisir le taux d'Ester Acrylique, par rapport au V.A., en fonction des applications de manière à minimiser les coûts de matière. Dans une version préférée de l'invention, on obtient d'excellents résultats en faisant un mélange contenant 15% +/-3%, en poids cumulé de V.A. et d'Ester Acrylique sous forme de copolymère, le reste étant constitué de polyéthylène; l'ensemble des radicaux actifs formé de V.A. et d'Ester Acrylique contient de préférence 30% +/-10% de

2688511

3

V.A. et 70% +/-10% d'Ester Acrylique. On constate aussi que la vitesse de soudure augmente avec le taux d'Ester Acrylique par rapport au V.A.: on peut estimer qu'on garde la même vitesse de soudure en remplaçant dans un mélange 1% de V.A. par 0,8% d'Ester Acrylique. Ce qui veut dire, qu'à vitesse de soudure égale, on utilise moins de radicaux actifs et plus de polyéthylène; ce résultat est un des éléments permettant de constater une meilleure tenue des films; notamment, on peut constater que les films contenant de la résine d'Ester Acrylique ont moins de mémoire que les films ne contenant que de la résine d'E.V.A. et ne présentent plus le phénomène de "tuile" constaté lorsqu'il y a seulement de la résine d'E.V.A.; cette propriété est un avantage lorsqu'il s'agit notamment de confectionner des pochettes destinées à recevoir de la documentation pour lesquelles l'effet de tuile a porté préjudice à l'esthétique du produit. L'augmentation de la vitesse de soudure grâce à l'apport d'Ester Acrylique permet de retrouver les vitesses de soudures qui étaient obtenues avec le P.V.C.; on estime qu'au delà de 40% d'Ester Acrylique, dans le mélange Ester Acrylique et V.A., on obtient une vitesse de soudure comparable à celle du P.V.C.. Des essais comparatifs d'étanchéité à l'air ont été réalisés sur des objets gonflables par rapport au P.V.C. d'une part, et par rapport à un film contenant uniquement de la résine E.V.A. dans une proportion de 12 à 18% de V.A. d'autre part:

Un film P.V.C. de 440 microns gonflé initialement à 100 millibars a perdu 72% de sa pression en 13 jours tandis qu'un film contenant 15% de V.A. de 200 microns ne perdait que 50% en 19 jours.

On a constaté une nette amélioration de la tenue à l'air du film contenant de l'Ester Acrylique; par rapport au film contenant uniquement de l'E.V.A.:

On a écrit précédemment qu'un film contenant 15% de V.A. de 200 microns ne perdait que 50% en 19 jours; en comparaison, un film de 225 micron, contenant 16% de V.A. et 3% d'Ester Acrylique, a perdu 47% en 27 jours; ce résultat ramené linéairement à la même épaisseur et à la même chute de pression donne un gain de l'ordre de 35%.

On a aussi constaté une diminution du fluage du film

2688511

4

contenant de l'Ester Acrylique, ce qui peut expliquer en partie gain spectaculaire constaté dans le test décrit précédemment. Enfin lorsque le taux d'Ester Acrylique par rapport à la masse de V.A. et d'Ester Acrylique se situe au-dessus de 40%, l'odeur d'acide acétique se dégageant lors de la soudure n'est plus décelable par le personnel travaillant sur les machines à souder. Les mélanges résine d'E.V.A., d'Ester Acrylique, et de polyéthylène peuvent être combinés aux charges décrites dans les brevets cités de manière à améliorer plus spécifiquement certaines caractéristiques en fonction des applications pour obtenir sensiblement les mêmes performances. De même les essais ont montré qu'il est possible de souder entre eux des films réalisés avec des mélanges selon l'invention mais dans des pourcentages différents; il est nécessaire cependant de respecter les vitesses d'échauffement qui ne doivent pas trop être différentes, sinon, suivant que l'on prend comme référence pour le temps de soudure l'un ou l'autre film, on obtient soit l'écrasement du film, dont l'échauffement est le plus rapide, qui s'extrude de part et d'autre de l'électrode et se destructure, soit une soudure qui reste un simple collage fragile; la recherche de la compatibilité se fait généralement de manière empirique en tenant compte des teneurs en résine active pour la soudure, des charges et des épaisseurs; dans la version préférée de l'invention décrite ci-dessus, on obtient une très large plage de compatibilité pour la soudure avec des films, chargés ou non, ayant des pourcentages en poids de V.A. et d'Ester Acrylique différents. Enfin l'utilisation de résines contenant des Esters Acryliques ne change rien aux performances déjà obtenues aux basses températures avec les résines contenant du V.A.

2688511

5

REVENDEICATIONS

- 1-Matériau thermo-plastique soudable par haute fréquence, dont la soudabilité est ajustable, en fonction des matériaux de composition voisine à assembler, et ou des contraintes concernant les conditions de travail et l'environnement, et notamment destiné au remplacement du polychlorure de vynile dans ses applications utilisant des films souples, caractérisé en ce qu'il est composé d'un mélange de résine polyoléfine, et d'un mélange de copolymères contenant des radicaux d'Acétate de Vinyle et/ou d'Ester Acrylique, le poids des seuls radicaux représentant de 10 à 30% du poids du mélange global.
- 2-Matériau thermo-plastique, suivant la revendication précédente, caractérisé en ce que le poids cumulé des radicaux d'Acétate de Vinyle et d'Ester Acrylique contient au moins 40% en poids d'Ester Acrylique.
- 3-Matériau thermo-plastique, suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le poids cumulé de radicaux d'Acétate de Vinyle et d'Ester Acrylique contient en poids 30% +/- 10% de radicaux d'Acétate de Vinyle et 70% +/- 10% d'Ester Acrylique.
- 4-Matériau thermo-plastique, suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le poids cumulé de radicaux d'Acétate de Vinyle et d'Ester Acrylique représente 15% +/- 3% du poids total des copolymères et des résines polyoléfines.
- 5-Application du matériau thermo-plastique, suivant l'une quelconque des revendications précédentes à la réalisation de films destinés à fabriquer des objets notamment par soudure à haute fréquence.

REPUBLIQUE FRANCAISE

2688511

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° of enregistrement
national

FR 9203266
FA 475241

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			Revendications concernées de la demande examisée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	DE-A-3 914 329 (ALKOR) Résumé * page 2, ligne 49 - ligne 62 * -----	1	
A	WO-A-8 607 034 (THE DOW CHEMICAL) * revendications 1,4 * -----	1	
A,D	FR-A-2 657 615 (SOCIETE SOCAPLAST) * revendications 1-6 * -----	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (not. Cl.5)
			COSL
Date d'achèvement de la recherche 18 DECEMBRE 1992			Examinateur R. E. Goovaerts
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
<p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'un moins une revendication ou arrière-plan technologique général G : divulgation sans-écrit E : document interne</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons</p> <p>* : membre de la même famille, document correspondant</p>			